

WO 2005/030388

VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINES KATALYSATORS FÜR GASPHASENOXIDATIONEN DURCH BESCHICHTEN VON TRÄGERMATERIAL IN EINER FLIESSBETTAPPARATUR

## Beschreibung

5 Verfahren zur Herstellung eines Katalysators für Gasphasenoxidationen, sowie die Verwendung des Katalysators zur katalytischen Gasphasenoxidation von aromatischen Kohlenwasserstoffen zu Carbonsäuren und/oder Carbonsäureanhydriden, insbesondere zur Herstellung von Phthalsäureanhydrid aus o-Xylol, Naphthalin oder Gemischen davon.

10

Eine Vielzahl von Carbonsäuren und/oder Carbonsäureanhydriden wird technisch durch die katalytische Gasphasenoxidation von aromatischen Kohlenwasserstoffen, wie Benzol, den Xylenen, Naphthalin, Toluol oder Durol, in Festbettreaktoren hergestellt. Man kann auf diese Weise z. B. Benzoesäure, Maleinsäureanhydrid, Phthalsäureanhydrid, Isophthalsäure, Terephthalsäure oder Pyromellithsäureanhydrid erhalten. Im Allgemeinen leitet man ein Gemisch aus einem sauerstoffhaltigen Gas und dem zu oxidierenden Ausgangsmaterial durch Rohre, in denen sich eine Schüttung eines Katalysators befindet. Zur Temperaturregelung sind die Rohre von einem Wärmeträgermedium, beispielsweise einer Salzsämelze, umgeben.

20

Als Katalysatoren haben sich für diese Oxidationsreaktionen so genannte Schalenkatalysatoren bewährt, bei denen die katalytisch aktive Masse schalenförmig auf einem inerten Trägermaterial, wie Steatit aufgebracht ist. Dabei können unterschiedliche katalytisch aktive Massen in einer oder mehreren Schalen aufgebracht werden. Als katalytisch aktiver Bestandteil der katalytisch aktiven Masse dieser Schalenkatalysatoren dient im allgemeinen neben Titandioxid Vanadiumpentoxid. Des weiteren können in der katalytisch aktiven Masse in geringen Mengen eine Vielzahl anderer oxidischer Verbindungen enthalten sein, die als Promotoren die Aktivität und Selektivität des Katalysators beeinflussen.

30

Zur Herstellung derartiger Schalenkatalysatoren wird eine wässrige Suspension der Aktivmassenbestandteile und/oder deren Vorläuferverbindungen oder Quellen auf das Trägermaterial bei erhöhter Temperatur aufgesprüht, bis der gewünschte Aktivmassenanteil am Katalysatorgesamtgewicht erreicht ist, z.B. die DE-A 40 06 935. Hierzu eignen sich insbesondere sogenannte Wirbelschicht- bzw. Fließbettapparate. In diesen Vorrichtungen wird das Trägermaterial in einem aufsteigenden Gasstrom, insbesondere Luft, fluidisiert. Die Apparate bestehen meist aus einem konischen oder kugelförmigen Behälter, bei dem das fluidisierende Gas von unten oder von oben über ein Zentralrohr eingeführt wird. Die Suspension wird über Düsen von oben, seitlich oder von unten in die Wirbelschicht eingesprüht. Vorteilhaft ist der Einsatz eines mittig bzw. konzentrisch um das Zentralrohr angeordneten Leitrohrs. Innerhalb des Leitrohrs herrscht eine höhere Gasgeschwindigkeit, welche die Trägerpartikel nach oben transportiert. Im äußeren Ring liegt die Geschwindigkeit nur wenig oberhalb der Lockerungsgeschwindigkeit. So werden die Partikel kreisförmig vertikal bewegt.

45

Ein geeigneter Fließbettapparat ist beispielsweise in der DE-A 40 06 935 beschrieben.

Um die Qualität der Beschichtung zu verbessern, wurde in der Technik dazu übergegangen, der Suspension organische Binder, bevorzugt Copolymere, vorteilhaft in Form einer wässrigen Dispersion, von Vinylacetat/Vinyllaurat, Vinylacetat/Acrylat, Styrol/Acrylat sowie Vinylacetat/Ethylen zuzusetzen. Der Binderzusatz hat zudem den Vorteil, dass die Aktivmasse gut auf dem Träger haftet, so dass Transport und Einfüllen des Katalysators erleichtert werden.

Bei der thermischen Behandlung bei Temperaturen über 80 bis 450 °C entweicht der Binder durch thermische Zersetzung und/oder Verbrennung aus der aufgetragenen Schicht. Meist erfolgt die thermische Behandlung in situ im Oxidationsreaktor.

Die Qualität der so erhältlichen Trägerkatalysatoren, insbesondere die Beschichtungsqualität, hängt entscheidend von Betriebsparameter der Fließbettapparatur ab, insbesondere von der Gesamtmasse des Trägermaterials in der Apparatur, des Bindemittelgehalts der eingesprühten Suspension, des Durchflusses und der Temperatur des zur Verwirbelung eingeblasenen Gasstroms und Dosierate, mit der man die Suspension auf den fluidisierten inerten Träger aufsprüht. Die Einstellung der wichtigsten Betriebsparameter der Fließbettapparatur zur Beschichtung der Trägermaterialien erfolgt im Stand der Technik durch aufwändige empirische Testreihen, die bereits im Produktionsmaßstab erfolgen müssen, da eine Skalierung vom Labor- oder Technikumsmaßstab auf den Produktionsmaßstab wegen fehlender oder unzureichender theoretischer Modelle praktisch nicht möglich ist.

In WO 98 14274 ist ein Verfahren zur Herstellung eines Trägerkatalysators in einer Fließbettapparatur beschrieben, bei dem eine weniger dünne 100 µm Schicht einer Aktivmasse in wässrige Suspension auf einen inerten Träger von 5 µm – 20 mm Durchmesser aufgebracht wird.

WO 02 096557 beschreibt ein Verfahren zur Herstellung in einer Fließbettapparatur von geträgerten metallischen Nanopartikeln als Katalysatoren.

US 4 977 126 beschreibt ein Verfahren zur Herstellung von Trägerkatalysatoren in einer Fließbettapparatur, bei dem die Katalysatoren aus metallischer Cobalt-Schicht auf Oxid-Trägern besteht.

FR 2 791 905 beschreibt ein Verfahren zur Herstellung von Trägerkatalysatoren, bei dem die Suspension aus feinen Partikeln mit 10-100 µm Durchmesser und einer Dichte von mehr als 1000 kg/m<sup>3</sup> besteht und etwa 30% größerer Partikeln mit Durchmessern von 0,4 - 1 mm enthält.

Allerdings werden in diesen Dokumenten weder Katalysatoren für Gasphasenoxidationen, noch die Beschichtung von Ringen beschrieben.

Der Erfindung liegt daher das technische Problem zugrunde, ein Verfahren zur Herstellung eines Katalysators für Gasphasenoxidationen in einer Fließbettapparatur anzugeben, bei dem man ohne aufwändige Vorversuche eine gleichmäßige und reproduzierbare Beschichtung eines Trägermaterials erhält.

5

Überraschend wurde gefunden, dass man dieses technische Problem lösen kann, wenn man die in die Apparatur eingewogene Menge an Trägermaterial, den Durchfluss und die Temperatur des zugeführten Gasstroms, sowie die Dosierate und den Bindemittelgehalt der eingesprühten Suspension aus bestimmten vorgegeben Bereichen, so wählt, dass diese Parameter eine einfache empirisch ermittelte mathematische Relation erfüllen.

10

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Herstellung eines Katalysators für Gasphasenoxidation, bei dem man einen teilchenförmigen inerten Träger einer Gesamtmasse  $M_{\text{Träger}}$  in eine Fließbettapparatur einwiegt, wenigstens eine wässrige Suspension eines katalytisch aktiven Materials oder Quellen dafür und Bindemittel mit einem Bindemittelgehalt  $B_{\text{Susp}}$  bereitstellt, den inerten Träger durch Zufuhr eines auf eine Temperatur  $T_{\text{Gas}}$  temperierten Gasstroms bei einem Durchfluss  $Q_{\text{Gas}}$  fluidisiert, und die Suspension mit einer Dosierate  $Q_{\text{Susp}}$  auf den fluidisierten inerten Träger aufsprüht.

15

20

Erfindungsgemäß wählt man  $Q_{\text{Gas}}$ ,  $Q_{\text{Susp}}$ ,  $B_{\text{Susp}}$ ,  $M_{\text{Träger}}$ , und  $T_{\text{Gas}}$  innerhalb der Bereiche

$$3000 \leq Q_{\text{Gas}} [\text{m}^3/\text{h}] \leq 9000,$$

$$1000 \leq Q_{\text{Susp}} [\text{g}/\text{min}] \leq 3500,$$

$$2 \leq B_{\text{Susp}} [\text{Gew.}\%] \leq 18,$$

$$60 \leq M_{\text{Träger}} [\text{kg}] \leq 240.$$

$$75 \leq T_{\text{Gas}} [^\circ\text{C}] \leq 120$$

25

so aus, dass eine Kenngröße  $K$ , die definiert ist als

$$K = 0,020 Q_{\text{Gas}} - 0,055 Q_{\text{Susp}} + 7,500 B_{\text{Susp}} - 0,667 M_{\text{Träger}} + 2,069 T_{\text{Gas}} - 7$$

der Relation 127,  $5 \leq K \leq 202$  genügt.

30

Wenn die Betriebsparameter diese Relation erfüllen, werden qualitativ hochwertige Schichten erzeugt. Insbesondere wird die Bildung von sogenannten Zwillingen vermieden, d.h. von aneinanderhaftenden Trägerkörpern, die beispielsweise wegen unzureichender Trocknung oder zuviel Bindemittel entstehen können. Ferner tritt kein oder nur sehr geringer Abrieb durch aufgeplatzte Schichten auf. Auch die Schichten selbst sind sowohl bei Beschichtung der Träger mit einer Schicht als auch mit zwei Schichten gleichmäßiger, als bei einem Beschichtungsverfahren, bei dem ein oder mehrere Parameter die obige Relation nicht erfüllen.

35

Auch die mechanische Stabilität der Schicht auf dem Träger ist verbessert.

40

Beim erfindungsgemäßen Verfahren erfolgt das Aufbringen der Schicht(en) des Schalenkatalysators durch beispielsweise durch Aufsprühen einer Suspension von  $\text{TiO}_2$  und  $\text{V}_2\text{O}_5$ , die gegebenenfalls Quellen der unten genannten Promotorelemente enthält, auf den fluidisierten Träger. Vorzugsweise enthält die katalytisch aktive Masse im calcinierten Zustand, bezogen auf die Gesamtmenge der katalytisch aktiven Masse, 1 bis 40

45

Gew.-% Vanadiumoxid, berechnet als  $V_2O_5$ , und 60 bis 99 Gew.-% Titandioxid, berechnet als  $TiO_2$ .

5 Als Vanadium-Quelle wird vorzugsweise pulveriges Vanadiumpentoxid ( $V^{5+}$ ) sowie gelöstes Vanadium, z. B. Vanadyloxalat ( $V^{4+}$ ) verwendet. Geeignete Ausgangsverbindungen für das Element Vanadium sind z.B. Vanadiumoxide wie Vanadiumpentoxid ( $V_2O_5$ ), Vanadate wie Ammoniummetavanadat, Vanadiumoxysulfathydrat, Vanadylacetylacetonat, Vanadinhalogenide wie Vanadintetrachlorid ( $VCl_4$ ) und Vanadinoxyhalogenide wie  $VOCl_3$ . Dabei können als Vanadiumausgangsverbindungen auch solche mit-

10 verwendet werden, die Vanadium in der Oxidationsstufe +4 enthalten, oder die Vanadium in der Oxidationsstufe +5 und verschiedene Reduktionsmittel enthalten (z.B.  $NH_4^+$ , bzw. dessen Zersetzungsprodukt  $NH_3$ ), die  $V^{5+}$  zu  $V^{4+}$  reduzieren können. Ein solches Reduktionsmittel können auch Oxalsäure, Oxalat, Hydrazindihydrochlorid, Hydrazinsulfat, Hydrazin(Monohydrat), Hydroxylamin, Hydroxylaminhydrochlorid oder

15 deren Salze sein.

Die katalytisch aktive Masse kann daneben bis zu 1 Gew.-% einer Cäsiumverbindung, berechnet als Cs, bis zu 1 Gew.-% einer Phosphorverbindung, berechnet als P und bis zu 10 Gew.-% Antimonoxid, berechnet als  $Sb_2O_3$  enthalten.

20

Neben den fakultativen an Zusätzen Cäsium und Phosphor können im Prinzip in der katalytisch aktiven Masse in geringen Mengen eine Vielzahl anderer oxidischer Verbindungen enthalten sein, die als Promotoren die Aktivität und Selektivität des Katalysators beeinflussen, beispielweise indem sie seine Aktivität absenken oder erhöhen. Als

25 solche Promotoren seien beispielhaft die Alkalimetalloxid, insbesondere außer dem genannten Cäsiumoxid, Lithium-, Kalium- und Rubidiumoxid, Thallium(I)oxid, Aluminiumoxid, Zirkoniumoxid, Eisenoxid, Nickeloxid, Kobaltoxid, Manganoxid, Zinnoxid, Silberoxid, Kupferoxid, Chromoxid, Molybdänoxid, Wolframoxid, Iridiumoxid, Tantaloxid, Nioboxid, Arsenoxid, Ceroxid genannt. In der Regel wird aus dieser Gruppe Cäsium als

30 Promotor verwendet.

Ferner kommen von den genannten Promotoren noch bevorzugt als Zusätze die Oxide von Niob und Wolfram in Mengen von 0,01 bis 0,50 Gew.-%, bezogen auf die katalytisch wirksame Masse in Betracht. Als die Aktivität erhöhenden aber die Selektivität

35 vermindernenden Zusatz kommen vor allem oxidische Phosphorverbindungen insbesondere Phosphorpentoxid in Betracht.

Vor der Beschichtung wird die Suspension vorzugsweise ausreichend lange, z.B. 2 bis 30 Stunden, insbesondere 12 bis 25 Stunden, gerührt, um Agglomerate der suspendierten Feststoffe aufzubrechen und eine homogene Suspension zu erhalten. Die Suspension hat typischerweise einen Feststoffgehalt von 20 bis 50 Gew.-%. Das Suspensionsmedium ist im Allgemeinen wässrig, z. B. Wasser selbst oder ein wässriges Gemisch mit einem wassermischbaren organischen Lösungsmittel, wie Methanol, Ethanol, Isopropanol, Formamid und dergleichen. Wenn die erste oder zweite Suspension

40  $TiO_2$ - und  $V_2O_5$ -Teilchen als Katalysatorteilchen weisen vorzugsweise wenigstens 90

45

Vol.-% der  $V_2O_5$ -Teilchen einen Durchmesser von 20  $\mu\text{m}$  oder weniger und wenigstens 95 Vol.-% der  $V_2O_5$ -Teilchen einen Durchmesser von 30  $\mu\text{m}$  oder weniger auf.

- 5 In der Regel werden der Suspension organische Binder, bevorzugt Copolymere, vorteilhaft in Form einer wässrigen Dispersion, von Vinylacetat/Vinyllaurat, Vinylacetat/Acrylat, Styrol/Acrylat sowie Vinylacetat/Ethylen zugesetzt. Die Binder sind als wässrige Dispersionen handelsüblich, mit einem Feststoffgehalt von z. B. 35 bis 65 Gew.-%. Die eingesetzte Menge solcher Binderdispersionen beträgt erfindungsgemäß 2 bis 18 Gew.-%. bezogen auf das Gewicht der Suspension.

- 10 Bei der Beschichtung des Katalysatorträgers mit der katalytisch aktiven Masse werden erfindungsgemäß Beschichtungstemperaturen von 75 bis 120 °C angewandt, wobei die Beschichtung unter Atmosphärendruck oder unter reduziertem Druck erfolgen kann.

- 15 Die Schichtdicke der katalytisch aktiven Masse beträgt in der Regel 0,02 bis 0,25 mm, vorzugsweise 0,05 bis 0,20 mm. Der Aktivmasseanteil am Katalysator beträgt üblicherweise 5 bis 25 Gew.-%, meist 7 bis 15 Gew.-%.

- 20 Durch thermische Behandlung des so erhaltenen Präkatalysators bei Temperaturen über 80 bis 450 °C entweicht das Bindemittel durch thermische Zersetzung und/oder Verbrennung aus der aufgetragenen Schicht. Vorzugsweise erfolgt die thermische Behandlung in situ im Gasphasenoxidaionsreaktor.

- 25 Bevorzugt liegt die Kennzahl  $K$  in einem Bereich von  $136,0 \leq K \leq 193,5$  liegt und es sind
- |   |  |
|---|--|
| $4500 \leq Q_{\text{Gas}} [\text{m}^3/\text{h}] \leq 7500,$ | $1500 \leq Q_{\text{Susp}} [\text{g}/\text{min}] \leq 3000,$ |
| $5 \leq B_{\text{Susp}} [\text{Gew.}\%] \leq 15,$           | $100 \leq M_{\text{Träger}} [\text{kg}] \leq 200,$ und       |
| $80 \leq T_{\text{Gas}} [^\circ\text{C}] \leq 115.$         |  |

- 30 Besonders bevorzugt liegt die Kennzahl  $K$  in einem Bereich von  $143 \leq K \leq 184,5$  liegt und es sind
- |   |  |
|---|--|
| $5500 \leq Q_{\text{Gas}} [\text{m}^3/\text{h}] \leq 6500,$ | $2000 \leq Q_{\text{Susp}} [\text{g}/\text{min}] \leq 2500,$ |
| $6 \leq B_{\text{Susp}} [\text{Gew.}\%] \leq 11$            | $120 \leq M_{\text{Träger}} [\text{kg}] \leq 180,$           |
| $90 \leq T_{\text{Gas}} [^\circ\text{C}] \leq 115.$         |  |

- 35 Zum Verwirbeln und temperieren der Trägermaterialschtüttung in der Fließbettapparatur kann jedes bei den Betriebsbedingungen inertes Gas oder Gasgemisch verwendet werden. Vorteilhaft ist das zugeführte Gas aber Luft, was einen besonders kostengünstigen Betrieb der Anlage ermöglicht.

- 40 Die katalytisch aktive Masse kann auch in zwei oder mehreren Schichten aufgebracht sein. Vorzugsweise besitzen die Schichten unterschiedliche Selektivität und Aktivität. Beispielsweise kann die innere Schicht oder die inneren Schichten einen Antimonoxidgehalt von bis zu 15 Gew.-% und die äußere Schicht einen um 50 bis 100% verringerten Antimonoxidgehalt aufweisen. Beispielsweise kann die innere Schicht und äußere
- 45 Schicht unterschiedliche P-Menge enthalten. Zu Herstellung von Katalysatoren mit

zwei Schichten stellt man erfindungsgemäß eine zweite wässrige Suspension aus katalytisch aktivem Material und Bindemittel bereit und sprüht sie auf den mit der ersten Suspension beschichteten fluidisierten Träger auf.

- 5 Als inertes Trägermaterial können praktisch alle Trägermaterialien des Standes der Technik, wie sie vorteilhaft bei der Herstellung von Schalenkatalysatoren für die Oxidation aromatischer Kohlenwasserstoffe zu Aldehyden, Carbonsäuren und/oder Carbonsäureanhydriden eingesetzt werden, Verwendung finden, beispielsweise Quarz ( $\text{SiO}_2$ ), Porzellan, Magnesiumoxid, Zinndioxid, Siliciumcarbid, Rutil, Tonerde ( $\text{Al}_2\text{O}_3$ ), Aluminiumsilikat, Steatit (Magnesiumsilikat), Zirkoniumsilikat, Cersilikat oder Mischungen dieser Trägermaterialien. Das Trägermaterial ist in der Regel nicht-porös. Der Ausdruck "nicht-porös" ist dabei im Sinne von "bis auf technisch unwirksame Mengen an Poren nicht-porös" zu verstehen, da technisch unvermeidlich eine geringe Anzahl Poren im Trägermaterial, das idealerweise keine Poren enthalten sollte, vorhanden sein können.
- 10 15 Als vorteilhafte Trägermaterialien sind insbesondere Steatit und Siliciumcarbid hervorzuheben. Die Form des Trägermaterials ist für die erfindungsgemäßen Präkatalysatoren und Schalenkatalysatoren im Allgemeinen nicht kritisch. Beispielsweise können Katalysatorträger in Form von Kugeln, Ringen, Tabletten, Spiralen, Röhren, Extrudaten oder Splitt verwendet werden. Die Dimensionen dieser Katalysatorträger entsprechen denen üblicherweise zur Herstellung von Schalenkatalysatoren für die Gasphasenpartialoxidation von aromatischen Kohlenwasserstoffen verwendeten Katalysatorträgern. Bevorzugt wird Steatit in Form von Kugeln mit einem äußeren Durchmesser von 0,5 bis 20 10 mm oder Ringen mit einem äußeren Durchmesser von 3 bis 15 mm verwendet.
- 25 30 Besonders bevorzugt führt man das erfindungsgemäße Verfahren in einer Fließbettapparatur durch, die einen Behälter zu Aufnahme des teilchenförmigen Trägers, in dessen unterem Bereich eine schüsselartige Vertiefung vorgesehen ist, ein Zentralrohr zur Zufuhr des Gases, das sich in dem Behälter im wesentlichen axial nach unten erstreckt und in die Vertiefung mündet, einen im wesentlichen ringförmigen Abweisschirm, der in dem oberen Bereich des Behälters an dem Zentralrohr befestigt ist, und einen in dem unteren Bereich des Behälters angeordneten Leitring, der das Zentralrohr auf einem Teil seiner Länge im wesentlich konzentrisch umgibt, und Mitteln zum Einsprühen der ersten und gegebenenfalls zweiten Suspension umfasst. Eine solche Fließbettapparatur ist beispielsweise in der deutschen Patentanmeldung DE 40 06 935 beschrieben.
- 35 40 Kommerziell erhältliche Fließbettapparaturen, die sich zur Durchführung des erfindungsgemäßen Verfahrens eignen sind beispielsweise die Kugel-Coater HKC 150 und HKC 200 der Fa. Hüttlin, Steinen, Deutschland.
- 45 Die erfindungsgemäßen Katalysatoren eignen sich generell zur Gasphasenoxidation aromatischer  $\text{C}_6$ - bis  $\text{C}_{10}$ -Kohlenwasserstoffe, wie Benzol, den Xylenen, Toluol, Naphthalin oder Durol (1,2,4,5-Tetramethylbenzol) zu Carbonsäuren und/oder Carbonsäureanhydriden wie Maleinsäureanhydrid, Phthalsäureanhydrid, Benzoesäure und/oder Pyromellithsäuredianhydrid. Gegenstand der Erfindung ist daher auch die Verwendung des nach dem erfindungsgemäßen Verfahren hergestellten Katalysators zur Herstellung von Phthalsäureanhydrid aus o-Xylol, Naphthalin oder Gemischen davon.

Zu diesem Zweck werden die erfindungsgemäß hergestellten Katalysatoren in von außen auf die Reaktionstemperatur, beispielsweise mittels Salzschnmelzen, thermostatisierte Reaktionsrohre gefüllt und die SalzbadTemperaturen von im allgemeinen 300 bis 450 °C, vorzugsweise von 320 bis 420 °C und besonders bevorzugt von 340 bis 400 °C und bei einem Überdruck von im allgemeinen 0,1 bis 2,5 bar, vorzugsweise von 0,3 bis 1,5 bar mit einer Raumgeschwindigkeit von im allgemeinen 750 bis 5000 h<sup>-1</sup> geleitet. Das dem Katalysator zugeführte Reaktionsgas wird im allgemeinen durch Vermischen von einem molekularen Sauerstoff enthaltenden Gas, das außer Sauerstoff noch geeignete Reaktionsmoderatoren und/oder Verdünnungsmittel, wie Dampf, Kohlendioxid und/oder Stickstoff, enthalten kann, mit dem zu oxidierenden, aromatischen Kohlenwasserstoff erzeugt, wobei das molekulare Sauerstoff enthaltende Gas im allgemeinen 1 bis 100 mol-%, vorzugsweise 2 bis 50 mol-% und besonders bevorzugt 10 bis 30 mol-% Sauerstoff, 0 bis 30 mol-%, vorzugsweise 0 bis 10 mol-% Wasserdampf sowie 0 bis 50 mol-%, vorzugsweise 0 bis 1 mol-% Kohlendioxid, Rest Stickstoff, enthalten kann. Zur Erzeugung des Reaktionsgases wird das molekulare Sauerstoff enthaltende Gas im allgemeinen mit 30 g bis 150 g je Nm<sup>3</sup> Gas des zu oxidierenden, aromatischen Kohlenwasserstoffs beschickt. Es hat sich als besonders vorteilhaft erwiesen, wenn in der Katalysatorschüttung Katalysatoren eingesetzt werden, die sich in ihrer katalytischen Aktivität und/oder chemischen Zusammensetzung ihrer Aktivmasse unterscheiden. Üblicherweise wird bei Anwendung zweier Reaktionszonen in der ersten, also zum Gaseintritt des Reaktionsgases hin gelegenen Reaktionszone, ein Katalysator eingesetzt, der in Vergleich zum Katalysator, welcher sich in der zweiten, also zum Gasaustritt hin gelegenen Reaktionszone, befindet, eine etwas geringere katalytische Aktivität hat. Im allgemeinen wird die Umsetzung durch die Temperatureinstellung so gesteuert, dass in der ersten Zone der größte Teil der im Reaktionsgas enthaltenen aromatischen Kohlenwasserstoff bei maximaler Ausbeute umgesetzt wird. Vorzugsweise werden drei- bis fünflagige Katalysatorsysteme verwendet, insbesondere drei- und vierlagige Katalysatorsysteme.

Die Erfindung wird durch die folgenden Beispiele näher veranschaulicht.

Beispiel 1 (Einschalenkatalysator auf herkömmlichen Trägerringen):

47,44 kg Anatas (BET- Oberfläche 9 m<sup>2</sup>/g), 20,34 kg Anatas (BET- Oberfläche 20 m<sup>2</sup>/g), 5,32 kg Vanadiumpentoxid, 1,33 kg Antimonoxid, 0,30 kg Cäsiumcarbonat wurden in 195 l entionisiertem Wasser suspendiert und 18 Stunden gerührt, um eine homogene Verteilung zu erzielen. Zu dieser Suspension wurden 30,6 kg organischer Binder, bestehend aus einem Copolymer aus Vinylacetat und Vinylaurat in Form einer 50 Gew.-%igen wässrigen Dispersion zugegeben.

In einer Fließbettapparatur (Hüttlin HKC 150) wurden 60 kg dieser Suspension auf 150 kg Steatit (Magnesiumsilikat) in Form von Ringen mit Abmessungen von 7 mm x 7 mm x 4 mm (Außendurchmesser x Höhe x Innendurchmesser) aufgesprüht und getrocknet.

Die Betriebsparameter waren

	Luftdurchfluss;	6000 m <sup>3</sup> /h
	Dosierate:	2250 g / min
	Bindemittelkonzentration	10 Gew.-% der gesamten eingesetzten Suspension
	Trägereinwaage	150 kg Steatit-Ringe (7 mm x 7 mm x 4 mm)
5	Zulufttemperatur:	109°C

Die auf diese Weise aufgebrachte katalytisch aktive Masse, also die Katalysatorschale, enthielt nach einer Stunde Calcination auf 450°C 7,12 Gew.-% Vanadium (berechnet als V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>), 1,8 Gew.-% Antimon (berechnet als Sb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>), 0,33 Gew.-% Cäsium (berechnet als Cs), 90,75 Gew.-% Titandioxid. Das Gewicht der aufgetragenen Schale betrug 8,0 % des Gesamtgewichtes des fertigen Katalysators.

Die Kennzahl *K*, die aus der Gleichung des Anspruchs 1 berechnet wurde, beträgt 188,5.

Der Abrieb nach dreifachem Falltest betrug 25 Gew.-% (nach 1h Calcination bei 450°C). Bei dem Falltest wurden ca. 50 g Katalysator (calciniert nach einstündiger Wärmebehandlung bei 450°C) durch ein 3 m langes Rohr mit lichtem Durchmesser von 25 mm fallengelassen. Der Katalysator fällt in eine unter dem Rohr stehende Schale, wird von dem bei Aufschlag entstehenden Staub abgetrennt und wieder durch das Rohr fallengelassen. Der Gesamtmassenverlust nach dreimaligem Falltest bzgl. der aufgetragenen Aktivmassenmenge, die 100% entspricht ist ein Maß für die Abriebsfestigkeit des Katalysators.

#### 25 Vergleichsbeispiel 2:

Der Katalysator wurde präpariert wie in Beispiel 1, wobei die Betriebsbedingungen der Fließbettapparatur wie folgt eingestellt wurden:

30	Luftdurchfluss:	6000 m <sup>3</sup> /h
	Dosierate:	2250 g / min
	Bindemittelkonzentration	10 Gew.-% der gesamten eingesetzten Suspension
	Trägereinwaage	150 kg Steatit-Ringe (7 mm x 7 mm x 4 mm)
	Zulufttemperatur:	70°C

35 Die Kennzahl *K*, die aus der Gleichung des Anspruchs 1 berechnet wurde, beträgt 107,8.

Bei einer Zulufttemperatur, die unterhalb des erfindungsgemäßen Bereichs lag, wurden viele Zwillingsringe gefunden, die offenbar wegen unzureichender Trocknung entstanden sind. Der Abrieb nach dreifachem Falltest (Falltest wie in Beispiel 1) betrug 40%.

#### Vergleichsbeispiel 3:

45 Der Katalysator wurde präpariert wie in Beispiel 1, wobei die Betriebsbedingungen der Fließbettapparatur wie folgt eingestellt wurden:

	Luftdurchfluss:	6000 m <sup>3</sup> /h
	Dosierate:	2250 g / min
	Bindemittelkonzentration	20 Gew.-% der gesamten eingesetzten Suspension
5	Trägereinwaage	150 kg Steatit-Ringe (7 mm x 7 mm x 4 mm)
	Zulufttemperatur:	109°C

Die Kennzahl *K*, die aus der Gleichung des Anspruchs 1 berechnet wurde, beträgt 263,5.

10

Auch bei einer Bindemittelkonzentration, die über dem erfindungsgemäß vorgesehenen Bereich lag, fand man vielen Zwillingsringe. Der Abrieb nach dreifachem Falltest (Falltest wie in Beispiel 1) betrug 40%.

#### 15 Beispiel 4 (Einschalenkatalysator auf größeren Trägerringen):

150 kg Steatit in Form von Ringen mit Abmessungen von 8 mm x 6 mm x 5 mm (Außendurchmesser x Höhe x Innendurchmesser) wurden in einer Fließbettapparatur (Hüttlin HKC 150) erhitzt und mit 57 kg einer Suspension aus 140,02 kg Anatas mit einer BET-Oberfläche von 21 m<sup>2</sup>/g, 11,776 kg Vanadiumpentoxid, 31,505 kg Oxalsäure, 5,153 kg Antimontrioxid, 0,868 kg Ammoniumhydrogenphosphat, 0,238 g Cäsiumsulfat, 215,637 kg Wasser und 44,808 kg Formamid, zusammen mit 33,75 kg eines organischen Binders, bestehend aus einem Copolymer von Acrylsäure/Maleinsäure (Gewichtsverhältnis 75:25) besprüht, bis das Gewicht der aufgetragenen Schicht 10,5 % des Gesamtgewichts des fertigen Katalysators betrug (nach einstündiger Wärmebehandlung bei 450 °C). Die auf diese Weise aufgebrachte katalytisch aktive Masse, also die Katalysatorschale, bestand im Mittel aus 0,15 Gew.-% Phosphor (berechnet als P), 7,5 Gew.-% Vanadium (berechnet als V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>), 3,2 Gew.-% Antimon (berechnet als Sb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>), 0,1 Gew.-% Cäsium (berechnet als Cs) und 89,05 Gew.-% Titandioxid. Die Betriebsbedingungen der Fließbettapparatur waren:

	Luftdurchfluss:	6500 m <sup>3</sup> /h
	Dosierate:	2250 g / min
	Bindemittelkonzentration	7,5 Gew.-% der gesamten eingesetzten Suspension
35	Trägereinwaage	150 kg Steatit-Ringe (8 mm x 6 mm x 5 mm)
	Zulufttemperatur:	97°C

Die Kennzahl *K*, die aus der Gleichung im Anspruch 1 berechnet wurde, beträgt 154,9. Der Abrieb nach dreifachem Falltest (Falltest wie in Beispiel 1) betrug 5 Gew.-% (nach 1h Calcination bei 450°C).

40

#### Vergleichsbeispiel 5:

Der Katalysator wurde präpariert wie in Beispiel 4, wobei 19 kg von der Suspension besprüht wurde und die Betriebsbedingungen der Fließbettapparatur wie folgt eingestellt wurden:

- 5    Luftdurchfluss:                    6500 m<sup>3</sup>/h  
     Dosierate:                        2250 g / min  
     Bindemittelkonzentration       7,5 Gew.-% der gesamten eingesetzten Suspension  
     Trägereinwaage                  50 kg Steatit-Ringe (8 mm x 6 mm x 5 mm)  
     Zulufttemperatur:                97°C

10

Die Kennzahl *K*, die aus der Gleichung im Anspruch 1 berechnet wurde, beträgt 221,6.

- 15    In diesem Vergleichsbeispiel, bei dem die Einwaage an Trägermaterial unterhalb des erfindungsgemäß vorgesehenen Bereichs lag, wurden wieder vielen Zwillingsringe gefunden. Der Abrieb nach dreifachem Falltest (Falltest wie in Beispiel 1) betrug 34%.

Vergleichsbeispiel 6:

- 20    Der Katalysator wurde präpariert wie in Beispiel 4, wobei die Betriebsbedingungen der Fließbettapparatur wie folgt eingestellt wurden:

- 25    Luftdurchfluss:                    6500 m<sup>3</sup>/h  
     Dosierate:                        900 g / min  
     Bindemittelkonzentration       7,5 Gew.-% der gesamten eingesetzten Suspension  
     Trägereinwaage                  150 kg Steatit-Ringe (8 mm x 6 mm x 5 mm)  
     Zulufttemperatur:                97°C

Die Kennzahl *K*, die aus der Gleichung im Anspruch 1 berechnet wurde, beträgt 229,9.

- 30    Bei zu geringer Dosierate der Suspension wurden vielen abgeplatzte Schichtkatalysatoren gefunden. Der Abrieb nach dreifachem Falltest (Falltest wie in Beispiel 1) betrug 51%.

Beispiel 7: Zweischalenkatalysator

35

Suspension 1:

- 40    150 kg Steatit in Form von Ringen mit Abmessungen von 8 mm x 6 mm x 5 mm (Außendurchmesser x Höhe x Innendurchmesser) wurden in einer Fließbettapparatur (Hüttlin HKC 150) erhitzt und mit 24 kg einer Suspension aus 155,948 kg Anatas mit einer BET-Oberfläche von 21 m<sup>2</sup>/g, 13,193 kg Vanadiumpentoxid, 35,088 kg Oxalsäure, 5,715 kg Antimontrioxid, 0,933 kg Ammoniumhydrogenphosphat, 0,991 g Cäsiumsulfat, 240,160 kg Wasser und 49,903 kg Formamid, zusammen mit 37,5 kg eines organischen Binders, bestehend aus einem Copolymer von Acrylsäure/Maleinsäure (Gewichtsverhältnis 75:25) besprüht.

45

Suspension 2:

150 kg des erhaltenen Schalenkatalysators wurden in Fließbettapparatur erhitzt und mit 24 kg einer Suspension aus 168,35 kg Anatas mit einer BET-Oberfläche von 21 m<sup>2</sup>/g, 7,043 kg Vanadiumpentoxid, 19,080 kg Oxalsäure, 0,990 g Cäsiumsulfat, 238,920 kg Wasser und 66,386 kg Formamid, zusammen mit 37,5 kg eines organischen Binders, bestehend aus einem Copolymer von Acrylsäure/Maleinsäure (Gewichtsverhältnis 75:25) besprüht.

Betriebsbedingungen der Fließbettapparatur beim Aufsprühen beider Schichten:

10

Luftdurchfluss:	6500 m <sup>3</sup> /h
Dosieraten:	jeweils 2250 g / min
Bindemittelkonzentration	7,5 Gew.-% der gesamten eingesetzten Suspension
Trägereinwaage	150 kg Steatit-Ringe (8 mm x 6 mm x 5 mm)
15 Zulufttemperatur:	97°C

Die Kennzahl *K*, die aus der Gleichung im Anspruch 1 berechnet wurde, beträgt 154,9.

20 Das Gewicht der aufgetragenen Schichten betrug 9,3 % des Gesamtgewichts des fertigen Katalysators (nach einstündiger Wärmebehandlung bei 450 °C). Die auf diese Weise aufgebrachte katalytisch aktive Masse, also die Katalysatorschalen, bestand im Mittel aus 0,08 Gew.-% Phosphor (berechnet als P), 5,75 Gew.-% Vanadium (berechnet als V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>), 1,6 Gew.-% Antimon (berechnet als Sb<sub>2</sub>O<sub>3</sub>), 0,4 Gew.-% Cäsium (berechnet als Cs) und 92,17 Gew.-% Titandioxid.

25

Der Abrieb nach dreifachem Falltest (Falltest wie in Beispiel 1) betrug 10 Gew.-% (nach 1h Calcination bei 450°C).

Vergleichsbeispiel 8:

30

Ein Zweischalenkatalysator wurde präpariert wie in Beispiel 7, wobei die Betriebsbedingungen der Fließbettapparatur wie folgt eingestellt wurden:

35 Luftdurchfluss:	2900 m <sup>3</sup> /h
Dosierate:	2250 g / min
Bindemittelkonzentration	7,5 Gew.-% der gesamte eingesetzten Suspension
Einwaage	150 kg Steatit-Ringen (8 x 6 x 5 mm)
Zulufttemperatur:	97°C

40 Die Kennzahl *K*, die aus der Gleichung im Anspruch 1 berechnet wurde, beträgt 82,9.

Bei zu geringem Luftdurchfluss wurden vielen Zwillingsringe und Katalysatoren mit abgeplatzten Schichten gefunden. Der Abrieb nach dreifachem Falltest (Falltest wie in Beispiel 1) betrug 64%.

45

Vergleichsbeispiel 9:

Ein Zweischiehtkatalysator wurde präpariert wie in Beispiel 7, wobei die Betriebsbedingungen der Fließbettapparatur wie folgt eingestellt wurden:

5	Luftdurchfluss:	6500 m <sup>3</sup> /h
	Dosierate:	2250 g / min
	Bindemittelkonzentration	7,5 Gew.-% der gesamten eingesetzten Suspension
	Trägereinwaage	150 kg Steatit-Ringe (8 mm x 6 mm x 5 mm)
10	Zulufttemperatur:	125°C

Die Kennzahl *K*, die aus der Gleichung im Anspruch 1 berechnet wurde, beträgt 212,8.

15 Bei zu hoher Temperatur der zugeführten Luft fand man viele Katalysatoren mit abgeplatzten Schichten gefunden. Der Abrieb nach dreifachem Falltest (Falltest wie in Beispiel 1) betrug 65%.

## Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung eines Katalysators für Gasphasenoxidationen, bei dem man

5 einen teilchenförmigen inerten Träger einer Gesamtmasse  $M_{\text{Träger}}$  in eine Fließbettapparatur einwiegt,  
 wenigstens eine wässrige Suspension eines katalytisch aktiven Materials oder Quellen dafür und Bindemittel mit einem Bindemittelgehalt  $B_{\text{Susp}}$  bereitstellt,

10 den inerten Träger durch Zufuhr eines auf eine Temperatur  $T_{\text{Gas}}$  temperierten Gasstroms bei einem Durchfluss  $Q_{\text{Gas}}$  fluidisiert, und  
 die Suspension mit einer Dosierate  $Q_{\text{Susp}}$  auf den fluidisierten inerten Träger aufsprüht,  
 wobei man  $Q_{\text{Gas}}$ ,  $Q_{\text{Susp}}$ ,  $B_{\text{Susp}}$ ,  $M_{\text{Träger}}$ , und  $T_{\text{Gas}}$  innerhalb der Bereiche

15

$$\begin{aligned} 3000 \leq Q_{\text{Gas}} [\text{m}^3/\text{h}] &\leq 9000, & 1000 \leq Q_{\text{Susp}} [\text{g}/\text{min}] &\leq 3500, \\ 2 \leq B_{\text{Susp}} [\text{Gew.}\%] &\leq 18, & 60 \leq M_{\text{Träger}} [\text{kg}] &\leq 240. \\ 75 \leq T_{\text{Gas}} [^\circ\text{C}] &\leq 120 \end{aligned}$$

20 so auswählt, dass eine Kenngröße  $K$  mit

$$K = 0,020 Q_{\text{Gas}} - 0,055 Q_{\text{Susp}} + 7,500 B_{\text{Susp}} - 0,667 M_{\text{Träger}} + 2,069 T_{\text{Gas}} - 7$$

der Relation  $127, 5 \leq K \leq 202$  genügt.

- 25
2. Verfahren gemäß Anspruch 1, bei dem die Kennzahl  $K$  in einem Bereich von  $136,0 \leq K \leq 193,5$  liegt und

30

$$\begin{aligned} 4500 \leq Q_{\text{Gas}} [\text{m}^3/\text{h}] &\leq 7500, & 1500 \leq Q_{\text{Susp}} [\text{g}/\text{min}] &\leq 3000, \\ 5 \leq B_{\text{Susp}} [\text{Gew.}\%] &\leq 15, & 100 \leq M_{\text{Träger}} [\text{kg}] &\leq 200, \\ 80 \leq T_{\text{Gas}} [^\circ\text{C}] &\leq 115 \end{aligned}$$

sind.

3. Verfahren gemäß Anspruch 2, bei dem die Kennzahl  $K$  in einem Bereich von  $143 \leq K \leq 184,5$  liegt und

35

$$\begin{aligned} 5500 \leq Q_{\text{Gas}} [\text{m}^3/\text{h}] &\leq 6500, & 2000 \leq Q_{\text{Susp}} [\text{g}/\text{min}] &\leq 2500, \\ 6 \leq B_{\text{Susp}} [\text{Gew.}\%] &\leq 11 & 120 \leq M_{\text{Träger}} [\text{kg}] &\leq 180, \\ 90 \leq T_{\text{Gas}} [^\circ\text{C}] &\leq 115 \end{aligned}$$

sind.

- 40 4. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 3, wobei das zugeführte Gas Luft ist.

5. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 4, bei dem man eine zweite wässrige Suspension aus katalytisch aktivem Material und Bindemittel bereitstellt und auf den mit der ersten Suspension beschichteten fluidisierten Träger aufsprüht.
- 45

6. Verfahren gemäß Anspruch 5, wobei man den mit der ersten Suspension beschichteten Träger vor dem Aufsprühen der zweiten Suspension trocknet.
- 5 7. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 6, wobei man den teilchenförmige inerte Träger in Form von Kugeln, Zylindern, Ringen oder Säulen, vorzugsweise mit Abmessungen von 5 bis 15 mm, bereitstellt.
- 10 8. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 7, bei dem die Fließbettapparatur einen Behälter zu Aufnahme des teilchenförmigen Trägers, in dessen unterem Bereich eine schüsselartige Vertiefung vorgesehen ist, ein Zentralrohr zur Zufuhr des Gases, das sich in dem Behälter im wesentlichen axial nach unten erstreckt und in die Vertiefung mündet, einen im wesentlichen ringförmigen Abweisschirm, der in dem oberen Bereich des Behälters an dem Zentralrohr befestigt ist, und  
15 einen in dem unteren Bereich des Behälters angeordneten Leitring, der das Zentralrohr auf einem Teil seiner Länge im wesentlich konzentrisch umgibt, und Mitteln zum Einsprühen der ersten und gegebenenfalls zweiten Suspension umfasst.
- 20 9. Verfahren gemäß Anspruch 8, bei dem die erste oder zweite Suspension  $\text{TiO}_2$ - und  $\text{V}_2\text{O}_5$ -Teilchen enthält, wobei wenigstens 90 Vol.-% der  $\text{V}_2\text{O}_5$ -Teilchen einen Durchmesser von 20  $\mu\text{m}$  oder weniger und wenigstens 95 Vol.-% der  $\text{V}_2\text{O}_5$ -Teilchen einen Durchmesser von 30  $\mu\text{m}$  oder weniger aufweisen.
- 25 10. Verfahren gemäß einem der Ansprüche 1 bis 7, wobei man für die erste oder zweite Suspension  $\text{V}_2\text{O}_5$ -Teilchen oder gelöstes Vanadium verwendet.
11. Verwendung des nach einem der Ansprüche 1 bis 10 hergestellten Katalysators zur Herstellung von Phthalsäureanhydrid aus o-Xylol, Naphthalin oder Gemischen davon.

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No  
PCT/EP2004/010750

## A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC 7 B01J23/22 B01J35/00 B01J37/02 C07C51/265 B01J2/16

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

IPC 7 B01J C07C

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practical, search terms used)

EPO-Internal

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
Y	DE 40 06 935 A (WACKER CHEMIE GMBH) 12 September 1991 (1991-09-12) cited in the application column 4, line 34 - line 62 figure 1	1-10
Y	DE 21 06 796 A (WACKER CHEMIE GMBH) 24 August 1972 (1972-08-24)	1-10
X	page 6, last paragraph page 7, last paragraph page 9, last paragraph examples	11
A	US 4 977 126 A (MAULDIN CHARLES H ET AL) 11 December 1990 (1990-12-11) cited in the application column 3, line 53 - column 4, line 59	1-8
	-/-	

☒ Further documents are listed in the continuation of box C.

☒ Patent family members are listed in annex.

### \* Special categories of cited documents:

- \*A\* document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance
- \*E\* earlier document but published on or after the international filing date
- \*L\* document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)
- \*O\* document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means
- \*P\* document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed

- \*T\* later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
- \*X\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
- \*Y\* document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art.
- \*&\* document member of the same patent family

Date of the actual completion of the international search

7 December 2004

Date of mailing of the international search report

13/01/2005

Name and mailing address of the ISA

European Patent Office, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl,  
Fax (+31-70) 340-3016

Authorized officer

Besselmann, S

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International Application No  
PCT/EP2004/010750

## C.(Continuation) DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category *	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
A	US 6 274 763 B1 (EBERLE HANS-JUERGEN ET AL) 14 August 2001 (2001-08-14) the whole document -----	1-10

# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International Application No

PCT/EP2004/010750

Patent document cited in search report		Publication date	Patent family member(s)	Publication date
DE 4006935	A	12-09-1991	DE 4006935 A1	12-09-1991
DE 2106796	A	24-08-1972	DE 2106796 A1	24-08-1972
			AT 315136 B	10-05-1974
			BE 779273 A1	11-08-1972
			CA 976142 A1	14-10-1975
			CH 565587 A5	29-08-1975
			FR 2125390 A5	29-09-1972
			GB 1385496 A	26-02-1975
			IT 948477 B	30-05-1973
			NL 7201246 A	15-08-1972
			US 3799886 A	26-03-1974
US 4977126	A	11-12-1990	AU 623756 B2	21-05-1992
			AU 5220890 A	03-10-1991
			EP 0453674 A1	30-10-1991
			AU 589806 B2	19-10-1989
			AU 7930687 A	14-04-1988
			CA 1312066 C	29-12-1992
			CA 2012682 A1	21-09-1991
			DE 3750154 D1	04-08-1994
			DE 3750154 T2	20-10-1994
			EP 0266898 A2	11-05-1988
			JP 2572079 B2	16-01-1997
			JP 63147545 A	20-06-1988
			NO 874162 A ,B,	05-04-1988
			US RE37406 E1	09-10-2001
			US 4962078 A	09-10-1990
			US 5545674 A	13-08-1996
			US 5128377 A	07-07-1992
US 6274763	B1	14-08-2001	DE 19649426 A1	04-06-1998
			AT 200989 T	15-05-2001
			BR 9713454 A	28-03-2000
			CN 1238714 A ,B	15-12-1999
			DE 59703523 D1	13-06-2001
			WO 9823371 A1	04-06-1998
			EP 0951351 A1	27-10-1999
			ES 2158609 T3	01-09-2001
			JP 2000505723 T	16-05-2000
			JP 3416154 B2	16-06-2003
			NO 992553 A	27-05-1999
			TW 394706 B	21-06-2000



# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen  
PCT/EP2004/010750

A. KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES  
IPK 7 B01J23/22 B01J35/00 B01J37/02 C07C51/265 B01J2/16

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

## B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 B01J C07C

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal

## C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	DE 40 06 935 A (WACKER CHEMIE GMBH) 12. September 1991 (1991-09-12) in der Anmeldung erwähnt Spalte 4, Zeile 34 - Zeile 62 Abbildung 1	1-10
Y	DE 21 06 796 A (WACKER CHEMIE GMBH) 24. August 1972 (1972-08-24)	1-10
X	Seite 6, letzter Absatz Seite 7, letzter Absatz Seite 9, letzter Absatz Beispiele	11
A	US 4 977 126 A (MAULDIN CHARLES H ET AL) 11. Dezember 1990 (1990-12-11) in der Anmeldung erwähnt Spalte 3, Zeile 53 - Spalte 4, Zeile 59 -/-	1-8

☒ Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen

☒ Siehe Anhang Patentfamilie

\* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :

\*A\* Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist

\*E\* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist

\*L\* Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)

\*O\* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht

\*P\* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist

\*T\* Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist

\*X\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung kann nicht allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden

\*Y\* Veröffentlichung von besonderer Bedeutung, die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderscher Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist

\*G\* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

7. Dezember 2004

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

13/01/2005

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde  
Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2  
NL - 2280 HV Rijswijk  
Tel: (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl  
Fax: (+31-70) 340-3016

Bevollmächtigter Bediensteter

Besselmann, S

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen  
PCT/EP2004/010750

## C.(Fortsetzung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN

Kategorie*	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
A	US 6 274 763 B1 (EBERLE HANS-JUERGEN ET AL) 14. August 2001 (2001-08-14) das ganze Dokument	1-10

# INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen

PCT/EP2004/010750

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument		Datum der Veröffentlichung	Mitglied(er) der Patentfamilie		Datum der Veröffentlichung
DE 4006935	A	12-09-1991	DE	4006935 A1	12-09-1991
DE 2106796	A	24-08-1972	DE	2106796 A1	24-08-1972
			AT	315136 B	10-05-1974
			BE	779273 A1	11-08-1972
			CA	976142 A1	14-10-1975
			CH	565587 A5	29-08-1975
			FR	2125390 A5	29-09-1972
			GB	1385496 A	26-02-1975
			IT	948477 B	30-05-1973
			NL	7201246 A	15-08-1972
			US	3799886 A	26-03-1974
US 4977126	A	11-12-1990	AU	623756 B2	21-05-1992
			AU	5220890 A	03-10-1991
			EP	0453674 A1	30-10-1991
			AU	589806 B2	19-10-1989
			AU	7930687 A	14-04-1988
			CA	1312066 C	29-12-1992
			CA	2012682 A1	21-09-1991
			DE	3750154 D1	04-08-1994
			DE	3750154 T2	20-10-1994
			EP	0266898 A2	11-05-1988
			JP	2572079 B2	16-01-1997
			JP	63147545 A	20-06-1988
			NO	874162 A ,B,	05-04-1988
			US	RE37406 E1	09-10-2001
			US	4962078 A	09-10-1990
			US	5545674 A	13-08-1996
			US	5128377 A	07-07-1992
US 6274763	B1	14-08-2001	DE	19649426 A1	04-06-1998
			AT	200989 T	15-05-2001
			BR	9713454 A	28-03-2000
			CN	1238714 A ,B	15-12-1999
			DE	59703523 D1	13-06-2001
			WO	9823371 A1	04-06-1998
			EP	0951351 A1	27-10-1999
			ES	2158609 T3	01-09-2001
			JP	2000505723 T	16-05-2000
			JP	3416154 B2	16-06-2003
			NO	992553 A	27-05-1999
			TW	394706 B	21-06-2000

**This Page Blank (uspto)**